

LJ 6008/LJ 9002 industrial wash

Description / Opis	
Product / Produkt	Heat applied silver reflective film LJ 6008 /9002 / Termotransferowa srebrna taśma odbłaskowa LJ 6008 /9002
 Composition / Skład:	100% PES
Length / Długość	100 m
Width / Szerokość	5 cm



Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	40 cycles (cykli)
Industrial washing resistance - 75°C (ISO 15797) / Trwałość pranie przemysłowe w 75°C (ISO 15797)	25 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	380 mcd/lux.m ²
Recommended application / Sugerowany sposób aplikacji	
Temperature / Temperatura	150 - 170°C
Pressure / Siła nacisku	30 - 40 PSI
Time / czas	15 - 20 sec.

Certificates / Certyfikaty
EN ISO 20471
Authorization / Autoryzacja
Certificate No: 50103001 001 issued by TUV Rheinland (DE), valid from 10.10.2017 / Certyfikat Nr: 50103001 001 wydany przez TUV Rheinland (DE), ważny od 10.10.2017

Recommended preservation / Zalecany sposób konserwacji*:



The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /
 Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.